

# CORSIMUR HYDRO

Peinture mate murs et plafonds à base d'huiles modifiées



- PRÉPARATION DES FONDS RÉDUITE
- APPLICATION "MOUILLÉ SUR MOUILLÉ"
- TAPISSABLE
- ISOLANT DES TACHES



**DÉFINITION :** Produit en phase aqueuse, d'aspect mat, à base d'huiles modifiées pour la décoration des surfaces intérieures.

## DOMAINE D'UTILISATION

**TRAVAUX :** Neufs, de rénovation ou d'entretien.

**EMPLACEMENT :** Intérieur.

**DESTINATION :** Sur murs et plafonds.

**CONDITIONNEMENTS :** 3L - 10L

**TEINTES :** Livré en blanc et tons clairs (TC) du POLYCROM® SYSTEME.

*Teintes réalisables à la machine à teinter.*

## APPLICATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art et au DTU en vigueur pour la préparation des supports comme pour l'application. Travailler sur des supports convenablement préparés, conformément aux DTU en vigueur ou autre document applicable.

### SUR SUPPORTS CONVENABLEMENT PRÉPARÉS :

Briques et pierres de parement. Enduits en plâtre, composants en plâtre de cloisons, doublages et plafonds (lisses ou cartonnés). Enduits de préparation des supports. Toiles de verre, papiers intissés à peindre. Anciennes peintures compatibles en bon état de conservation et parfaitement adhérentes au support. Supports spécifiques non mentionnés : nous consulter.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Lors de l'utilisation en chantier hivernal faiblement chauffé, ne pas oublier de ventiler généreusement les locaux, afin de faciliter l'évacuation de la vapeur d'eau produite par l'application.

Ne pas appliquer par température inférieure à 8 °C ou supérieure à 35 °C, ni par humidité relative supérieure à 70 %.

En travaux d'entretien, le produit s'applique en monocouche sur fonds peu contrastés.

Lorsque deux couches sont nécessaires : Soit utiliser la technique du mouillé sur mouillé, en appliquant la deuxième couche généreusement, soit attendre 24 heures entre les deux couches.

**NETTOYAGE ET PRÉPARATION DES FONDS :** Conformés au NF DTU 59.1.

### DILUTION : À l'eau

Brosse et rouleaux : En couche d'impression : 0 à 5%

En couche de finition : Prêt à l'emploi

### RENDEMENT SUPERFICIEL SPÉCIFIQUE :

11 à 13 m<sup>2</sup>/L et par couche

*Rendement variable d'environ 20% en fonction de l'absorption, du relief des supports et du mode d'application*

### MATÉRIEL :

- Brosse à soies mixtes
- Rouleau microfibres HD 12 mm ou polyester tissé 13 mm.
- Pistolet sans air : buses de Ø 15 à 17 millièmes de pouce, et filtre de 100 mailles

### TEMPS DE SÉCHAGE (T°=23°C et HR = 50%) :

"Mouillé sur mouillé" : attendre le matage de la 1ère couche (temps inférieur à 1h) avant de redoubler.

• Sec en surface : 4h

• Recouvrable : 24h

**NETTOYAGE DU MATÉRIEL :** À l'eau immédiatement après usage

MODE D'APPLICATION	Sur plaques de plâtre, enduits de préparation	Sur plâtre ou fonds très absorbants	Sur fonds de peinture durs et sains	
			D'aspect mat ou satiné <sup>(3)</sup>	D'aspect brillant <sup>(3)</sup>
IMPRESSION <sup>(1)</sup>	BLANCOPRIM ou CORSIMUR HYDRO dilué	CORSIPRIM EVOLUTION	BLANCOPRIM ou CORSIMUR HYDRO dilué	EXTRAPRIMER EVOLUTION ou BLANCOPRIM
INTERMÉDIAIRE FINITION <sup>(2)</sup>	1 à 2 couches de CORSIMUR HYDRO ("mouillé sur mouillé" possible ou à 24h d'intervalle)			

Il est impératif de consulter les fiches techniques des produits cités ci-dessus avant mise en peinture.

<sup>(1)</sup> Impressions recommandées. Autres impressions possibles (nous consulter). Utiliser EXTRAPRIMER EVOLUTION en impression si le test de masquage des taches n'est pas concluant.

<sup>(2)</sup> Le niveau de finition recherché dépend des travaux d'enduisage (d'apprêt).

<sup>(3)</sup> Après matage de la surface.



# CORSIMUR HYDRO

Peinture mate murs et plafonds à base d'huiles modifiées



Produit à consulter  
sur notre site

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### APTITUDE A L'USAGE :

**Fonction générale :** Produit de construction ne relevant d'aucune norme ou spécification technique harmonisée

**Fonctions particulières :** Par référence à NF EN 13300 et FD T30-805 :

Résistance au nettoyage (très bonne résistance à l'abrasion humide : classe 2)  
Bonne perméabilité à la vapeur d'eau

### IDENTIFICATION :

Caractérisation selon NF T36-005 : famille I - 4a - 7b<sub>2</sub>

**CONSERVATION :** 12 mois en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

**CONTROLE QUALITÉ :** Ce contrôle est réalisé suivant un système de management qualité certifié ISO 9001 (2015) et environnemental ISO 14001 (2015).

### EXTRAIT SEC :

En poids : 65,0 ± 2,0 %

En volume calculé : 45,5 ± 2,0 %

**MASSE VOLUMIQUE :** 1,56 ± 0,05 kg/dm<sup>3</sup>

**POINT D'ÉCLAIR :** Non inflammable, produit en phase aqueuse

**PRÉSENTATION EN POT :** Onctueux

### ASPECT DU FEUIL SEC :

Très mat

Indice de brillant à 85° = 3

Poché fin

## INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

**SECURITE EN CAS D'INCENDIE :** Classement conventionnel de réaction au feu M1 sur support non isolant classé M0 (selon arrêté du 21 novembre 2002).

**FICHE DE DONNEES DE SECURITE :** Accessible sur le site [www.blancolor.com](http://www.blancolor.com) ou [quickfds.com](http://quickfds.com).

**FICHE DE DECLARATION ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE :** Accessible sur le site [www.blancolor.com](http://www.blancolor.com) ou sur la base INIES/CSTB.

**EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR :** Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions), selon décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 : classement A+.

**COV (Directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006) :** Valeur limite UE cat. A/a : 30 g/l. Ce produit contient moins de 1 g/l COV.

## AUTRES INFORMATIONS

**RÉFÉRENTIELS D'EMPLOI :** NF DTU 59.1.

**ENTRETIEN OU RÉNOVATION DU REVÊTEMENT :** **Entretien courant :** Lessivage et rinçage à l'aide d'une éponge. **Rénovation :** Selon NF DTU 59.1 avec le produit d'origine.

**RECOMMANDATIONS relatives aux conditions de stockage après ouverture pour limiter la formation de résidus :** Nettoyer le couvercle et les parois verticales de l'emballage, fermer le pot hermétiquement et le stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

**TRAITEMENT DES DÉCHETS :** Emballages et résidus secs issus d'un produit destiné à des professionnels, à faire traiter comme déchet banal de chantier.

Éliminer l'emballage et son contenu conformément aux consignes de tri du collecteur agréé.

Pour plus de renseignement se reporter à la fiche de données de sécurité (Rubrique 13).

**Codification selon décision 2014/955/UE :** 08 01 12.

**CONDITIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI :** Le produit décrit dans cette fiche est un produit de peinture (ou connexe). Les informations données sont le résultat d'essais et vérifications pour un emploi approprié dans le respect des règles de l'art : normes, règles professionnelles et documents techniques d'emploi du fabricant qui les complètent. Il appartient à l'acheteur d'apprécier ces caractéristiques pour l'emploi du produit, après avoir contrôlé que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente. Son emploi est possible par des non-professionnels conformément aux informations données sans nécessité de se reporter aux documents normatifs pouvant être cités. Les professionnels doivent s'y reporter ainsi qu'à nos conditions générales de vente et tout autre document qui les complète.

**Édition du 12/09/24.** Cette fiche technique annule et remplace les précédentes éditions relatives au même produit. L'évolution des techniques étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Document consultable sur notre site internet [www.blancolor.com](http://www.blancolor.com)

