

# EDELMAT PREMIUM



Peinture semi-tendue aux résines acryliques et alkydes majoritairement biosourcées



- 2 EN 1 : IMPRESSION / FINITION
- APPLICATION "MOUILLÉ SUR MOUILLÉ"
- LAVABLE (CLASSE 1)<sup>(1)</sup>
- IDÉAL CHANTIER HQE™



**DÉFINITION :** Produit en phase aqueuse, d'aspect mat, à base de résines acryliques et alkydes majoritairement biosourcées en dispersion pour une utilisation en peinture de surfaces intérieures. Bénéficie de l'Écolabel Européen et du label Excell. Est accessible aux exigences des certifications : HQE™, BREEAM®, LEED®.

## DOMAINE D'UTILISATION

**TRAVAUX :** Neufs, de rénovation ou d'entretien.  
**EMPLACEMENT :** Intérieur.  
**DESTINATION :** Sur murs et plafonds, boiseries.

**CONDITIONNEMENTS :** 1L - 3L - 10L  
**TEINTES :** Livré en blanc et toutes les teintes (TC/TF) du POLYCROM® SYSTEME.  
*Teintes réalisables à la machine à teinter.*

## APPLICATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art et au DTU en vigueur pour la préparation des supports comme pour l'application. Travailler sur des supports convenablement préparés, conformément aux DTU en vigueur ou autre document applicable.

### SUR SUPPORTS CONVENABLEMENT PRÉPARÉS :

Parements de béton brut de décoffrage, de produits industriels en béton, panneaux-dalles de béton cellulaire. Maçonnerie d'éléments enduite au mortier de liant hydraulique. Briques et pierres de parement. Enduits en plâtre, composants en plâtre de cloisons, doublages et plafonds (lisses ou cartonnés). Enduits de préparation des supports. Subjectiles bois et dérivés. Toile de verre collée. Anciennes peintures compatibles en bon état de conservation et parfaitement adhérentes au support. Supports spécifiques non mentionnés : nous consulter.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Lors de l'utilisation en chantier hivernal faiblement chauffé, ne pas oublier de ventiler généreusement les locaux, afin de faciliter l'évacuation de la vapeur d'eau produite par l'application.

Ne pas appliquer par température inférieure à 8 °C ou supérieure à 35 °C, et par humidité relative supérieure à 70 %.

Ne pas appliquer sur des supports en bois et dérivés contenant plus de 12 % d'humidité en masse.

Ne pas appliquer sur bois taniques tels que le chêne ou le châtaignier sans impression isolante.

### DILUTION : À l'eau

Brosse et rouleau : En couche d'impression : 5 à 8 %

En couche intermédiaire ou de finition : prêt à l'emploi

Pistolet : 5 à 10 %

### RENDEMENT SUPERFICIEL SPÉCIFIQUE :

9 à 11 m<sup>2</sup>/L et par couche

*Rendement variable d'environ 20% en fonction de l'absorption, du relief des supports et du mode d'application*

### TEMPS DE SÉCHAGE (T°=23°C et HR = 50%) :

• Sec en surface : 1h

• Recouvrable : "mouillé sur mouillé" (30 min.) ou après 4 à 5h

### MATÉRIEL :

- Brosse spéciale acrylique
- Rouleau microfibras HD 12 mm
- Pistolet sans air : buses Ø 15 à 19 millièmes de pouce et filtre de 100 mailles

**NETTOYAGE DU MATÉRIEL :** À l'eau immédiatement après usage

MODE D'APPLICATION	Sur fonds farinants, poreux, friables	Sur fonds bruts	Sur fonds de peinture durs et sains		Sur toile de verre
			D'aspect mat ou satiné <sup>(3)</sup>	D'aspect brillant <sup>(3)</sup>	
IMPRESSION <sup>(1)</sup>	EXTRAPRIMER EVOLUTION	EDELPRIM'O ou EDELMAT PREMIUM dilué		EXTRAPRIMER EVOLUTION ou BLANCOPRIM	-
INTERMÉDIAIRE FINITION <sup>(2)</sup>	1 à 2 couches d'EDELMAT PREMIUM		2 couches d'EDELMAT PREMIUM		

<sup>(1)</sup> Impressions recommandées. Autres impressions possibles (nous consulter).

<sup>(2)</sup> Le niveau de finition recherché dépend des travaux d'enduisage (d'apprêt).

<sup>(3)</sup> Après matage de la surface. Il est impératif de consulter les fiches techniques des produits cités ci-dessus avant mise en peinture.



# EDELMAT PREMIUM

Peinture semi-tendue aux résines acryliques et alkydes majoritairement biosourcées



Produit à consulter  
sur notre site

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### APTITUDE A L'USAGE :

**Fonction générale :** Produit de construction ne relevant d'aucune norme ou spécification technique harmonisée

**Fonctions particulières :** Par référence à NF EN 13300 et FD T30-805 :

Résistance au nettoyage (excellente résistance à l'abrasion humide : classe 1)

Bonne perméabilité à la vapeur d'eau

Apporte une couleur uniforme au support

### IDENTIFICATION :

Caractérisation selon NF T36-005 : famille I – 7b<sub>2</sub>- 4a

**CONSERVATION :** 12 mois en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

**CONTROLE QUALITÉ :** Ce contrôle est réalisé suivant un système de management qualité certifié ISO 9001 (2015) et environnemental ISO 14001 (2015).

### EXTRAIT SEC :

En poids : 63,6 ± 2,0 %

En volume calculé : 46,6 ± 2,0 %

**MASSE VOLUMIQUE :** 1,52 ± 0,05 kg/dm<sup>3</sup>

**POINT D'ÉCLAIR :** Non inflammable, produit en phase aqueuse

**PRÉSENTATION EN POT :** Onctueux

### ASPECT DU FEUIL SEC :

Très mat

Indice de brillant à 85° = 1

Semi tendu

## INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

**SECURITE EN CAS D'INCENDIE :** Classement conventionnel de réaction au feu M1 sur support non isolant classé M0 (selon arrêté du 21 novembre 2002).

**FICHE DE DONNEES DE SECURITE :** Accessible sur le site [www.blancolor.com](http://www.blancolor.com) ou [quickfds.com](http://quickfds.com).

**FICHE DE DECLARATION ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE :** Accessible sur le site [www.blancolor.com](http://www.blancolor.com) ou sur la base INIES/CSTB.

**EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR :** Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions), selon décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 : classement A+.

**COV (Directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006) :** Valeur limite UE cat. A/a : 30 g/l. Ce produit contient moins de 1 g/l COV.

**INTEGRITE DES ALIMENTS :** EDELMAT PREMIUM bénéficie du label Excell + Ambiance intérieure qui atteste du non dégagement de substances susceptibles d'altérer les propriétés organoleptiques des denrées stockées dans les locaux où EDELMAT PREMIUM peut être appliqué (notamment chais ou caves, cuveries...). EDELMAT PREMIUM n'est pas destiné au contact direct avec les aliments.

**ECOLABEL EU :** L'Ecolabel EU, certifié par AFNOR Certification, garantit un niveau d'exigence élevé en termes de limitation des impacts du produit EDELMAT PREMIUM sur l'environnement durant tout son cycle de vie, tout en garantissant son bon niveau de performance.

## AUTRES INFORMATIONS

<sup>(1)</sup> Le film de peinture atteint sa résistance optimale après 21 jours. Lavage possible à l'eau claire à l'aide d'une éponge non abrasive humide.

**RÉFÉRENTIELS D'EMPLOI :** NF DTU 59.1.

**ENTRETIEN OU RÉNOVATION DU REVÊTEMENT :** **Entretien courant :** Lessivage et rinçage à l'aide d'une éponge. **Rénovation :** Selon NF DTU 59.1 avec le produit d'origine.

**RECOMMANDATIONS relatives aux conditions de stockage après ouverture pour limiter la formation de résidus :** Nettoyer le couvercle et les parois verticales de l'emballage, fermer le pot hermétiquement et le stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

**TRAITEMENT DES DÉCHETS :** Emballages et résidus secs issus d'un produit destiné à des professionnels, à faire traiter comme déchet banal de chantier.

Éliminer l'emballage et son contenu conformément aux consignes de tri du collecteur agréé.

Pour plus de renseignement se reporter à la fiche de données de sécurité (Rubrique 13).

**Codification selon décision 2014/955/UE :** 08 01 12.

**RÉSISTANCE AU FLASH-RUST :** ce produit de peinture contient un adjuvant spécifique qui inhibe l'apparition immédiate de la rouille lorsqu'il est appliqué sur des têtes de vis ou de clous. Le revêtement exécuté avec EDELMAT PREMIUM ne saurait en aucune façon se substituer à un revêtement de peinture anticorrosion lorsque cela est nécessaire pour la protection des ouvrages métalliques.

**CONDITIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI :** Le produit décrit dans cette fiche est un produit de peinture (ou connexe). Les informations données sont le résultat d'essais et vérifications pour un emploi approprié dans le respect des règles de l'art : normes, règles professionnelles et documents techniques d'emploi du fabricant qui les complètent. Il appartient à l'acheteur d'apprécier ces caractéristiques pour l'emploi du produit, après avoir contrôlé que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente. Son emploi est possible par des non-professionnels conformément aux informations données sans nécessité de se reporter aux documents normatifs pouvant être cités. Les professionnels doivent s'y reporter ainsi qu'à nos conditions générales de vente et tout autre document qui les complète.

**Édition du 21/01/25.** Cette fiche technique annule et remplace les précédentes éditions relatives au même produit. L'évolution des techniques étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Document consultable sur notre site internet [www.blancolor.com](http://www.blancolor.com)

