

# EXCELLIA MAT ÉVOLUTION

Peinture-laque acrylique et polyuréthane haut de gamme



## QUALITÉS DOMINANTES

- ASPECT TENDU
- TRÈS BELLE BLANCHEUR
- TRÈS GRANDE DURETÉ APRÈS SÉCHAGE
- FORTE OPACITÉ
- EXCELLENT RENDEMENT
- LESSIVABLE <sup>(1)</sup>



## DESTINATION

### INTÉRIEUR :

Sur boiseries et menuiseries. Dans toutes les pièces d'habitation.

### SUBJECTILES :

Bois et dérivés.

Métaux avec un primaire adapté.

Anciennes peintures.

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

ASPECT : Mat

INDICE DE BRILLANT : 7 sous 85°

RENDEMENT : 12 à 14 m<sup>2</sup>/L

TEMPS DE SÉCHAGE : Sec en surface : 1h.  
(T°=23°C et HR = 50%).  
Recouvrable : environ 6h

CONDITIONNEMENTS : 1L - 2,5L - 10L

MISE À LA TEINTE : Blanc et toutes teintes.

## MATÉRIEL D'APPLICATION

- Brosse
- Rouleau microfibre 6 mm
- Airless ou pistolet pneumatique

### DILUTION ET NETTOYAGE DU MATÉRIEL : EAU

Brosse et rouleaux : Diluer de 3 à 5% si nécessaire.

Airless ou pistolet pneumatique : Diluer de 5 à 10%.

## MISE EN OEUVRE **Respecter le NF D.T.U. 59.1**

Travailler sur des fonds sains, secs et propres.

	PRÉPARATION	PRIMAIRE*	FINITION
FONDS PEU POREUX ET ANCIENNES PEINTURES BIEN ADHÉRENTES	Si nécessaire : Lessiver et rincer. Poncer légèrement et épousseter.	BLANCOPRIM ou EXTRAPRIMER EVOLUTION	2 couches d'EXCELLIA MAT ÉVOLUTION
FONDS TRÈS POREUX OU ALCALINS	Egrener.	CORSIPRIM ou NANOPRIM	
MÉTAUX FERREUX	Éliminer toute trace de rouille.	METALAC PRIMAIRE	
MÉTAUX NON FERREUX	Dégraissier, dérocher et éliminer toute trace d'oxydation.	EXTRAPRIMER EVOLUTION	

\*Impressions recommandées. Autres impressions / primaires possibles : nous consulter.  
Il est impératif de consulter les fiches techniques citées ci-dessus avant mise en peinture.



# EXCELLIA MAT ÉVOLUTION

Peinture-laque acrylique et polyuréthane haut de gamme



Produit à consulter  
sur notre site

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- INT : appliquer entre +8°C et +35°C, avec une humidité ambiante relative < 70%. Ne pas appliquer sur bois contenant plus de 12% d'humidité en masse.
- En zone exposée, les teintes sombres sont à proscrire sur tous supports (coefficient d'absorption solaire > 0,7).
- Les travaux de peinture ne devront jamais être exécutés en atmosphère susceptible de donner lieu à des condensations, ni sur des subjectiles gelés ou surchauffés, ni non plus, de façon générale, dans des conditions activant anormalement le séchage (vent, soleil, etc).
- Ne convient pas dans les cas suivants : bois fendillés ou déformés, bois grisailés ou gercés, essence de bois non répertoriées pour un usage extérieur, exsudations de bois résineux, humidité excessive du bois lors de la mise en œuvre.
- Pour la réalisation de teintes vives comme les jaunes et les rouges, prévoir une première couche dite "fausse teinte" pour obtenir une opacité maximale.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**DENSITÉ :** 1,37 kg/dm<sup>3</sup>  
**EXTRAIT SEC :** 58% en poids - 43% en volume (±2%).

**CONSERVATION :** 12 mois en emballage d'origine non entamé.  
Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

## CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES

**NF T36-005 :** Famille I - 7b<sub>2</sub> - 6a  
**RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE :** Classe 1<sup>(2)</sup>  
**COV<sup>(3)</sup> :** Valeur limite UE de ce produit (cat A/d) : 130 g/L. Ce produit contient max. 129 g/L COV.  
**SÉCURITÉ :** Se reporter à la Fiche De Sécurité (FDS) conforme à la législation en vigueur disponible sur les sites :  
[www.blancolor.com](http://www.blancolor.com) ou sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)  
**POINT ÉCLAIR :** Non inflammable.

<sup>1)</sup> Le film de peinture atteint sa résistance optimale après 21 jours. Lessivage possible à l'aide d'une éponge non abrasive humide et quelques gouttes de savon noir ou de liquide vaisselle. De manière générale, privilégier le lavage à l'eau claire.

<sup>2)</sup> Selon les normes ISO 11998 et EN 13300, le film de peinture résiste au nettoyage à l'aide d'une éponge et d'un produit ménager non agressifs. Attention toutefois au risque de lustrage sur notamment les teintes soutenues<sup>3</sup>

<sup>3)</sup> Composés Organiques Volatils. (Directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006)

<sup>(4)</sup> Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur l'échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (très fortes émissions).

**Edition du 19/01/24.** Cette fiche technique annule et remplace les précédentes éditions relatives au même produit. L'évolution des techniques étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Document consultable sur notre site internet [www.blancolor.com](http://www.blancolor.com)

